

FILTERZAKKEN

Leverbare maten/maximum capaciteit (m³/h)							Ringen			Gelast/Genaaid W S			Media			Max. werk- temp (°C) 1)
01	02	03	04	43	45		SENTINEL	SNAP-RING	Band	Ring	Zijnaad	Bodemnaad	Materiaal	Type	Oppervlakte- behandeling	
	10						E			W	W	W	Polypropylene	Melt blown		90
8	15						E			W	W	W	Polypropylene	Melt blown		90
8	15						H			W	S	S	Polyester	Melt blown		150
8	15						E			W	S	S	Polypropylene	Melt blown		90
8	15						E			W	S	S	Polypropylene	Melt blown		90
	12						Z			W	W	W	Polypropylene	Melt blown		90
20	40						E			W	W	W	Polypropylene	Vilt	gevlamd	90
20	40						Z			W	W	W	Polyester	Vilt	gevlamd	140
20	40						E			W	W	W	Polypropylene	Vilt	verglaasd	90
20	40						Z			W	W	W	Polyester	Vilt	verglaasd	140
20	40						Z			S	S	S	Nylon	Gaas		140
15	30						E			W	W	W	Polypropylene	Vilt	verglaasd	90
15	30						H			W	W	W	Polyester	Vilt	verglaasd	150
20	40	6	12				E			W	W	W	Polypropylene	Vilt	gevlamd	90
20	40	6	12				H			W	W	W	Polyester	Vilt	gevlamd	150
20	40	6	12				Z			S	S	S	Nylon	Gaas		125
20	40	6	12				S			S	W	S	Polypropylene	Vilt	gevlamd	110
							S			S	S	S	Polypropylene	Vilt	gevlamd	110
20	40	6	12				S			S	W	S	Polyester	Vilt	gevlamd	190
20	40	6	12				S			S	S	S	Nylon	Vilt		190
20	40						A			S	S	S	Nomex®	Vilt	gevlamd	205
20	40						A			S	S	S	PTFE	Vilt		260
20	40						S			S	S	S	Wol	Vilt		135
20	40	6	12				S			S	S	S	Nylon	Gaas		190
20	40						A			S	S	S	Polypropylene	Gaas		110
20	40						S			S	S	S	Polyester	Gaas		190
20	40						A			S	S	S	ETFE	Gaas		150
20	40						S			S	S	S	Polyester	Gaas		145
20									R	S	S	S	Nylon	Gaas		190
				6	12					S	S	S	Nylon	Gaas		190
	40						E			W	W	W	Polypropylene	Vilt	verglaasd	90
	40						H			W	W	W	Polyester	Vilt	verglaasd	150
	25						E			W	S	W	Polypropylene	Melt blown		90

1) Deze waarden zijn alleen als richtlijn. Klanten worden dringend verzocht hun huidige gebruik en verzadigings testen te bekijken.

2) De referenties zijn gebaseerd op een enkelvoudige filter test in het lab bij omgevings temperatuur met ISO test stof in 10 m³/h water / filter maat 02.

3) Gebaseerd op een geaccepteerde verf compatibel test (zie dokument QUC-STA-10).