

La **Lewatit® A 365** est une résine échangeuse d'ions anionique faible, basée sur un polyacrylate, de type gel, de première qualité et adaptée aux applications dans l'industrie alimentaire.

La **Lewatit® A 365** possède une capacité opérationnelle très élevée, une bonne stabilité mécanique et une résistance aux chocs osmotiques excellente. La matrice acrylique de la **Lewatit® A 365** offre une cinétique rapide pour la plupart des anions, ainsi que pour les anions plus volumineux tels que les sulfates.

La **Lewatit® A 365** est complètement régénérable avec de la soude ou d'autres bases faibles. Comme la **Lewatit® A 365** est une véritable résine anionique faible, la consommation en régénérant est proche de la stoechiométrie.

La **Lewatit® A 365** est recommandée dans les applications de déminéralisation d'eaux à forte salinité, l'élimination sélective du sulfate, la purification des solutions acqueuses, incluant les applications de décolorisation ou pour des cartouches à usage unique.

La **Lewatit® A 365** est livrée sous forme de billes sphériques à granulométrie hétérodisperse sous la forme base libre la plus gonflée. La **Lewatit® A 365** est produite avec un minimum de fines (moins de 0,3 mm) ainsi de faibles pertes de charge durant l'opération.

Les propriétés spéciales de ce produit ne peuvent être pleinement utilisées que si la technologie et le processus correspondant à l'état actuel de la technique et les conditions d'exploitation sont adaptées aux besoins individuels. D'autres conseils à ce sujet peuvent être obtenus auprès de Lanxess, Business Unit Ion Exchange Resins.

Description

Forme ionique à la livraison	Base libre
Groupes fonctionnels	Polyamine
Matrice	Polyacrylate réticulé
Structure	Macroporeuse
Aspect	Jaunâtre / Blanc, translucide

Caractéristiques

	Unités métriques	
Capacité totale*	min. eq/l	3,4
Coefficient d'uniformité*	max.	1,7
Taille effective*	mm	> 0,4
Densité apparente (+/- 5 %)	g/l	730
Densité	env. g/ml	1,13
Teneur en eau	% masse	44 - 51
Variation de volume FB --> Cl	max. vol. %	16
Stabilité au pH		0 - 14
Stabilité à la température	°C	1 - 70
Limite de stockage du produit	max. années	2
Limite de stockage à la température	°C	-20 - +40

* Les caractéristiques indiquées par un astérisque sont des spécifications. Leur respect fait l'objet d'un contrôle permanent.

Conditions d'exploitation recommandées*

		Unités métriques	
Température de service		max. °C	60
pH de travail			0 - 9
Hauteur de couche		min. mm	800
Perte de charge		max. kPa	200
Vitesse linéaire	pdt l'épuisement	max. m/h	5 - 40
Bord libre	soulèvement (externe / interne)	par rapp. au vol.de résine	80 - 100
Régénérant			NaOH
Vitesse linéaire	pdt la régénération	env. m/h	1 - 10
Charge spécifique	pdt l'épuisement	BV/h	4 - 30
Régénérant	quantité	env. g/l	80 - 160
Régénérant	concentration	env. % masse	3 - 5
Vitesse linéaire	pdt le rinçage, lent / rapide	m/h	1 - 10 / 5 - 60
Charge spécifique	pdt la régénération	BV/h	1,5 - 4 / 8 - 30
Charge spécifique	pdt le rinçage, lent / rapide	env. BV/h	1,5 - 4 / 8 - 30
Cons. d'eau de rinçage	lent/rapide	env. BV	1 - 2,5 / 3 - 8

* Les conditions d'exploitation recommandées concernent la mise en oeuvre du produit. Elles sont basées sur des essais pilotes et des mesures effectuées sur des installations industrielles. Pour effectuer un dimensionnement d'installation, des données complémentaires sont cependant indispensables.

Informations complémentaires & Réglementation

Précautions d'emploi

Des oxydants puissants, l'acide nitrique par exemple, peuvent provoquer des réactions violentes au contact des échangeurs d'ions.

Toxicité

Se conformer à la fiche de données de sécurité contenant, entre autres, des informations concernant l'étiquetage, le transport, le stockage, la manipulation, la sécurité du produit et les facteurs d'ordre écologique.

Elimination

Les échangeurs d'ions inutilisés ou qui ont servi dans le traitement de l'eau ou en sucrerie peuvent être rejetés en décharge selon la législation européenne en vigueur (code nomenclature 190 905). Cependant, si ces produits ont été en contact avec des substances toxiques (par exemple en galvanoplastie, dans l'industrie photographique ou dans l'industrie chimique), ils sont régis par le code nomenclature 190 806 et doivent faire l'objet d'un bordereau de suivi de destruction des déchets. Nous recommandons dans tous les cas leur destruction par un centre d'incinération.

Entreposage

Il est recommandé de stocker les échangeurs d'ions à une température supérieure au point de congélation de l'eau, au sec et à l'abri des intempéries et d'une exposition direct au soleil. Les résines ayant gelé ne doivent pas être manipulées mais laissées à dégeler progressivement à température ambiante. Elles doivent être totalement dégelées avant d'être manipulées ou mises en oeuvre. Ne jamais chercher à accélérer le processus de décongélation.

Les présentes informations et les conseils qui vous sont donnés verbalement ou par écrit dans le cadre de notre assistance technique ou d'essais pratiques, vous sont communiqués au mieux de nos connaissances et n'engagent pas notre responsabilité, même en ce qui concerne d'éventuels droits de tiers en matière de propriété industrielle. Ils ne vous dispensent pas de la nécessité de vérifier sur place si les conseils techniques et les produits fournis conviennent aux procédés et applications que vous envisagez. L'application, la mise en oeuvre et la transformation des produits fournis et ceux que vous fabriquez en profitant de notre assistance technique, échappent à notre contrôle et relèvent exclusivement de votre responsabilité. La vente de nos produits s'effectue en vertu de nos conditions générales de vente et de livraison. Nos recommandations en matière de sécurité ne vous dispensent pas de l'obligation de déterminer les mesures de sécurité adaptées à vos conditions d'exploitation que nous ne pouvons prévoir et de veiller notamment à la qualification professionnelle et à l'information des personnes appelées à utiliser, manipuler ou être en contact avec les produits.

LENNTECH

WATER TREATMENT SOLUTIONS

info@lennotech.com Tel. +31-152-610-900

www.lennotech.com Fax. +31-152-616-289

Pour plus d'informations ou un devis, veuillez utiliser le