

Lewatit® A 8073 ist ein mittelstark basischer Anionenaustauscher (bifunktional), gelförmig, auf Basis eines Acryl-Divinylbenzol-Copolymers.

Wegen seiner Polyacrylatstruktur vermag **Lewatit® A 8073** natürlich vorkommende organische Verbindungen sehr wirksam zu ab- und zu desorbieren und zeigt dabei große Widerstandsfähigkeit gegenüber organischem Fouling. Seine sehr hohe Gesamtkapazität und außergewöhnlich gute Stabilität gegenüber mechanischen und osmotischen Belastungen macht es hervorragend geeignet für die Entsalzung von Wässern mit relativ hohem Gehalt an freier Mineralsäure (FMA) und mäßig hohem Anteil schwach dissoziierter Ionen (SiO_2 , CO_2).

Lewatit® A 8073 ist besonders für folgende Anwendungen geeignet:

- Entsalzung von Wasser, das zur Erzeugung von Dampf benutzt wird, mittels Gleich- oder moderner Gegenstromverfahren wie z. B. Lewatit® WS System, Lewatit® Liftbed System oder Lewatit® Rinsebed System
- Entfernung organischer Substanzen, vor allem aus Oberflächenwasser
- Mit Rieseler ausgerüstete Entsalzungsanlagen
- Entsalzungsanlagen ohne eine mit schwach basischem Ionenaustauscher gefüllte Einheit

Die besonderen Eigenschaften dieses Produktes können nur dann voll genutzt werden, wenn die angewandte Technologie des Prozesses dem aktuellsten Stand entspricht. Weitere Empfehlungen können von Lanxess, Business Unit Liquid Purification Technologies (LPT) eingeholt werden.

Allgemeine Beschreibung

Lieferform	freie Base/Cl ⁻
Funktionelle Gruppe	tertiäres Amin/quarternäres Amin
Matrix	vernetztes Polyacrylamid
Struktur	gelförmig
Erscheinungsform	elfenbeinfabrig, opak

Spezifizierte Eigenschaften

Gleichheitskoeffizient		max.	1,8
Effektive Korngröße	d10	mm	0,50 - 0,75
Totalkapazität (Lieferform)		min. eq/l	1,25

Typische physikalische und chemische Eigenschaften

Schüttgewicht bei Lieferung	(+/- 5%)	g/l	710
Dichte		ca. g/ml	1,06
Wassergehalt (Lieferform)		ca. Gew%	56-64
Volumenänderung (freie Base - Cl ⁻) - Cl ⁻		max. ca. %	14
Beständigkeit pH-Bereich			0-14
Lagerfähigkeit (nach Lieferung)		max. Jahr(e)	2
Lagerfähigkeit (Temperaturbereich)		°C	-20 - +40

Betriebsparameter

Betriebstemperatur		max. °C	35
pH-Bereich während Beladung			0-12
Harzбетhöhe		min. mm	800
Bettstreckung beim Rückspülen	pro m/h (20°C)	%	12
Spezifischer Druckverlust (15°C)		kPa*h/m ²	1,1
Max. Druckverlust		kPa	150
Spezifische Durchflussrate		max. BV/h	50

Regenerierung

NaOH	Konzentration	ca. Gew%	2-6
NaOH	Menge (Gleichstrom)	min. g/l Harz	80
NaOH	Menge (Gegenstrom)	min. g/l Harz	50
Verweilzeit		min. Minuten	30
Langsame Verdrängungswäsche	bei Regenerierdurchflussrate	min. BV	3
Schnelle Verdrängungswäsche	bei Beladungsdurchflussrate	min. BV	5

Dieses Dokument enthält wichtige Informationen und muss vollständig gelesen werden.

Zusätzliche Informationen & Regulierungen

Sicherheitsmaßnahmen

Starke Oxidationsmittel, z.B. Salpetersäure, können im Kontakt mit Ionenaustauschern heftige Reaktionen verursachen.

Toxizität

Das Sicherheitsdatenblatt ist zu beachten. Es enthält weitere Angaben zu Kennzeichnung, Transport und Lagerung sowie Informationen zu Handhabung, Produktsicherheit und Ökologie.

Entsorgung

In der Europäischen Union müssen Ionenaustauscher entsprechend der Europäischen Abfallverordnung entsorgt werden, die auf der Internetseite der Europäischen Union abgerufen werden kann.

Lagerung

Es wird empfohlen, Ionenaustauscher bei Temperaturen über dem Gefrierpunkt von Wasser, überdacht, trocken und ohne sie direkt dem Sonnenlicht auszusetzen zu lagern. Wenn der Ionenaustauscher gefrieren sollte, sollte er nicht verwandt werden sondern langsam, schrittweise bei angemessener Temperatur auftauen.

Verpackung

Erfahrungsgemäß ist die Haltbarkeit des Verpackungsmittels für eine zuverlässige Lagerung des Produktes unter den oben beschriebenen Bedingungen auf 24 Monate begrenzt. Daher wird empfohlen das Produkt innerhalb dieses Zeitraums zu verwenden. Anderfalls ist es erforderlich, den Zustand der Verpackung regelmäßig zu überprüfen.

Die vorstehenden Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgen nach bestem Wissen, gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter. Die Beratung befreit Sie nicht von einer eigenen Prüfung unserer aktuellen Beratungshinweise – insbesondere unserer Sicherheitsdatenblätter und technischen Informationen – und unserer Produkte im Hinblick auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte und der aufgrund unserer anwendungstechnischen Beratung von Ihnen hergestellten Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Der Verkauf unserer Produkte erfolgt nach Maßgabe unserer jeweils aktuellen Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Dieses Dokument enthält wichtige Informationen
und muss vollständig gelesen werden.



WATER TREATMENT SOLUTIONS

info@lennotech.com Tel. +31-152-610-900

www.lennotech.com Fax. +31-152-616-289

Für weitere Informationen oder ein Angebot nutzen Sie bitte die