

La **Lewatit® K 2649** est une résine polymérique, à structure macroporeuse possédant des groupes sulfoniques fortement acides et se présentant sous forme de billes. Elle est particulièrement appropriée à la catalyse hétérogène en réactions de chimie organique.

Elle a été séchée et peut donc être directement utilisée en milieu anhydre.

La structure à larges pores, le grand degré de réticulation et sa grande résistance mécanique la rendent particulièrement apte à réagir dans des milieux polaires ou non polaires.

La **Lewatit® K 2649** est la forme sèche de la **Lewatit® K 2629**. Ce n'est donc pas la **Lewatit® K 2649** qui doit être mise en œuvre dans des réactions mettant en jeu de l'eau ou au cours desquelles de l'eau est formée, mais la **Lewatit® K 2629**.

La **Lewatit® K 2649** est donc expressément destinée aux applications suivantes:

- » alkylation de phénols par des oléfines
- » oligomérisation d'oléfines
- » estérification, étherification, condensation et alkylation de grosses molécules polaires ou non polaires.

Les propriétés spéciales de ce produit ne peuvent être pleinement utilisées que si la technologie et le processus correspondant à l'état actuel de la technique et les conditions d'exploitation sont adaptées aux besoins individuels. D'autres conseils à ce sujet peuvent être obtenus auprès de Lanxess, Business Unit Ion Exchange Resins.

Description

Forme ionique à la livraison	H ⁺
Groupes fonctionnels	Acide sulfonique
Matrice	Polystyrène réticulé

Caractéristiques

		Unités métriques	
Capacité totale*		min. eq/kg	4,7
Granulométrie*	> 90 %	mm	0,4 - 1,25
Fines*	< 0,315 mm	max. vol. %	4
Densité apparente	(+/- 5 %)	g/l	450
Teneur en eau*		% masse	max. 2
Surface spécifique	Méthode BET	env. m ² /g	40
Volume des pores		env. cm ³ /g	0,3
Diamètre des pores	moy.	nm	65
Stabilité	à la température	°C	-20 - +125
Limite de stockage	du produit	max. années	2
Limite de stockage	à la température	°C	-20 - +40

* Les caractéristiques indiquées par un astérisque sont des spécifications. Leur respect fait l'objet d'un contrôle permanent.

Informations complémentaires & Réglementation

Précautions d'emploi

Des oxydants puissants, l'acide nitrique par exemple, peuvent provoquer des réactions violentes au contact des échangeurs d'ions.

Toxicité

Se conformer à la fiche de données de sécurité contenant, entre autres, des informations concernant l'étiquetage, le transport, le stockage, la manipulation, la sécurité du produit et les facteurs d'ordre écologique.

Elimination

Les échangeurs d'ions inutilisés ou qui ont servi dans le traitement de l'eau ou en sucrerie peuvent être rejetés en décharge selon la législation européenne en vigueur (code nomenclature 190 905). Cependant, si ces produits ont été en contact avec des substances toxiques (par exemple en galvanoplastie, dans l'industrie photographique ou dans l'industrie chimique), ils sont régis par le code nomenclature 190 806 et doivent faire l'objet d'un bordereau de suivi de destruction des déchets. Nous recommandons dans tous les cas leur destruction par un centre d'incinération.

Entreposage

Il est recommandé de stocker les échangeurs d'ions à une température supérieure au point de congélation de l'eau, au sec et à l'abri des intempéries et d'une exposition direct au soleil. Les résines ayant gelé ne doivent pas être manipulées mais laissées à dégeler progressivement à température ambiante. Elles doivent être totalement dégelées avant d'être manipulées ou mises en oeuvre. Ne jamais chercher à accélérer le processus de décongélation.

Les présentes informations et les conseils qui vous sont donnés verbalement ou par écrit dans le cadre de notre assistance technique ou d'essais pratiques, vous sont communiqués au mieux de nos connaissances et n'engagent pas notre responsabilité, même en ce qui concerne d'éventuels droits de tiers en matière de propriété industrielle. Ils ne vous dispensent pas de la nécessité de vérifier sur place si les conseils techniques et les produits fournis conviennent aux procédés et applications que vous envisagez. L'application, la mise en oeuvre et la transformation des produits fournis et ceux que vous fabriquez en profitant de notre assistance technique, échappent à notre contrôle et relèvent exclusivement de votre responsabilité. La vente de nos produits s'effectue en vertu de nos conditions générales de vente et de livraison. Nos recommandations en matière de sécurité ne vous dispensent pas de l'obligation de déterminer les mesures de sécurité adaptées à vos conditions d'exploitation que nous ne pouvons prévoir et de veiller notamment à la qualification professionnelle et à l'information des personnes appelées à utiliser, manipuler ou être en contact avec les produits.



info@lennotech.com Tel. +31-152-610-900

www.lennotech.com Fax. +31-152-616-289

Pour plus d'informations ou un devis, veuillez utiliser le