

La **Lewatit® S 8528** est une résine échangeuse de cations, faiblement acide, à structure acrylique macroporeuse, adapté aux applications en industrie alimentaire. Il se présente sous forme de billes d'une granulométrie adaptée à son utilisation dans les procédés suivants:

- » le standard avec régénération à co-courant
- » le Lewatit® VWS (lit fluidisé combiné)
- » des applications dans l'industrie alimentaire et pour l'eau potable

Sous forme hydrogène, la **Lewatit® S 8528** est utilisée dans:

- » la décationisation et l'adoucissement d'eau potable, de solutions de sucre et d'autres produits organiques, comme le sucre de betterave, le sucre de canne, les sucres d'amidon, la glycérine, la gélatine etc.

Grâce à sa faible consommation de régénérant, la **Lewatit® S 8528** est un produit particulièrement économique pour la décarbonatation d'eau potable et de solutions d'aliments ou de solutions employées pour la préparation de produits alimentaires.

Lors de l'utilisation de la **Lewatit® S 8528** pour traiter l'eau potable et les solutions aqueuses énumérées ci-dessus, une attention particulière devrait être accordée aux premiers cycles avec la nouvelle résine. Prière de se référer aux recommandations de démarrage disponibles sur demande.

Les propriétés spécifiques à ce produit ne peuvent être exploitées de façon optimale que si le procédé de mise en oeuvre et la construction du filtre sont conformes aux règles de l'art. Le Département Echangeurs d'Ions de Lanxess se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Description

Forme ionique à la livraison	H ⁺
Groupes fonctionnels	Acide carboxylique
Matrice	Polyacrylate réticulé
Structure	Macroporeuse
Aspect	Jaune, opaque

Caractéristiques

		Unités métriques	
Coefficient d'uniformité*		max.	1,8
Granulométrie*	> 90 %	mm	0,4 - 1,6
Taille effective*		mm	0,53 (+/- 0,05)
Densité apparente	(+/- 5 %)	g/l	750
Densité		env. g/ml	1,19
Teneur en eau		% masse	45 - 50
Capacité totale*		min. eq/l	4,3
Variation de volume	H ⁺ --> Ca ²⁺	max. vol. %	7
Variation de volume	H ⁺ --> Na ⁺	max. vol. %	64
Stabilité	au pH		0 - 14
Limite de stockage	du produit	max. mois	6
Limite de stockage	à la température	°C	-20 - +40

* Les caractéristiques indiquées par un astérisque sont des spécifications. Leur respect fait l'objet d'un contrôle permanent.

Conditions d'exploitation recommandées*

			Unités métriques	
Température de service			max. °C	75
Température de service			°C	95 (w/o oxygen)
pH de travail				5 - 14
Hauteur de couche			min. mm	800
Facteur de perte de charge	(15 °C)		env. kPa*h/m²	1,1
Perte de charge			max. kPa	250
Vitesse linéaire	pdt l'épuisement		max. m/h	40
Vitesse linéaire	pdt le soulèvement (20 °C)		env. m/h	12 - 14
Expansion du lit	(20 °C, par m/h)		env. vol. %	4
Bord libre	soulèvement (externe / interne)		par rapp. au vol.de résine	60 - 80
Régénérant				HCl H ₂ SO ₄
Régé. à contre-courant	quantité		env. g/l	HCl 70 H ₂ SO ₄ 90
Régé. à contre-courant	concentration		% masse	HCl 3 - 6 H ₂ SO ₄ 0,5 - 0,8
Régénération à co-courant	quantité		env. g/l	HCl 70 H ₂ SO ₄ 90
Régénération à co-courant	concentration		env. % masse	HCl 3 - 6 H ₂ SO ₄ 0,5 - 0,8
Vitesse linéaire	pdt la régénération		env. m/h	5 - 20
Vitesse linéaire	pdt le rinçage		env. m/h	5 - 20
Cons. d'eau de rinçage	lent / rapide		env. BV	3,5

* Les conditions d'exploitation recommandées concernent la mise en oeuvre du produit. Elles sont basées sur des essais pilotes et des mesures effectuées sur des installations industrielles. Pour effectuer un dimensionnement d'installation, des données complémentaires sont cependant indispensables.

Recommandations de première mise en oeuvre*

(pour le traitement d'eau destinée à la consommation et applications alimentaires)

Vitesse linéaire	env. m/h	5
Cons. d'eau de rinçage	env. BV	20

Informations complémentaires & Réglementation

Ce document contient des informations importantes et doit être lu complètement.

Précautions d'emploi

Des oxydants puissants, l'acide nitrique par exemple, peuvent provoquer des réactions violentes au contact des échangeurs d'ions.

Toxicité

Se conformer à la fiche de données de sécurité contenant, entre autres, des informations concernant l'étiquetage, le transport, le stockage, la manipulation, la sécurité du produit et les facteurs d'ordre écologique.

Elimination

Les échangeurs d'ions inutilisés ou qui ont servi dans le traitement de l'eau ou en sucrerie peuvent être rejetés en décharge selon la législation européenne en vigueur (code nomenclature 190 905). Cependant, si ces produits ont été en contact avec des substances toxiques (par exemple en galvanoplastie, dans l'industrie photographique ou dans l'industrie chimique), ils sont régis par le code nomenclature 190 806 et doivent faire l'objet d'un bordereau de suivi de destruction des déchets. Nous recommandons dans tous les cas leur destruction par un centre d'incinération.

Entreposage

Il est recommandé de stocker les échangeurs d'ions à une température supérieure au point de congélation de l'eau, au sec et à l'abri des intempéries et d'une exposition direct au soleil. Les résines ayant gelé ne doivent pas être manipulées mais laissées à dégeler progressivement à température ambiante. Elles doivent être totalement dégelées avant d'être manipulées ou mises en oeuvre. Ne jamais chercher à accélérer le processus de décongélation.

Les présentes informations et les conseils qui vous sont donnés verbalement ou par écrit dans le cadre de notre assistance technique ou d'essais pratiques, vous sont communiqués au mieux de nos connaissances et n'engagent pas notre responsabilité, même en ce qui concerne d'éventuels droits de tiers en matière de propriété industrielle. Ils ne vous dispensent pas de la nécessité de vérifier sur place si les conseils techniques et les produits fournis conviennent aux procédés et applications que vous envisagez. L'application, la mise en oeuvre et la transformation des produits fournis et ceux que vous fabriquez en profitant de notre assistance technique, échappent à notre contrôle et relèvent exclusivement de votre responsabilité. La vente de nos produits s'effectue en vertu de nos conditions générales de vente et de livraison. Nos recommandations en matière de sécurité ne vous dispensent pas de l'obligation de déterminer les mesures de sécurité adaptées à vos conditions d'exploitation que nous ne pouvons prévoir et de veiller notamment à la qualification professionnelle et à l'information des personnes appelées à utiliser, manipuler ou être en contact avec les produits.



info@lennotech.com Tel. +31-152-610-900

www.lennotech.com Fax. +31-152-616-289

Pour plus d'informations ou un devis, veuillez utiliser le